

# POLIMERNI KAPLJEVITI KRISTALI- SAMOOJAČAVAJUĆI POLIMERI



## Kapljevita kristalna uređenost

-svojstvo nekih tvari da im se molekule **orijentiraju**, a da pritom ne stvaraju kristalnu strukturu već **mezofazu** između trodimenzijske kristalne uređenosti i kapljevite molekulne neuređenosti


**Kapljeviti kristali**-mogu se definirati kao kapljevine s **visokim stupnjem anizotropije**

Krute "štapićaste" ili "okrugle" (pločaste, diskaste) molekule/skupine (**mezogeni**) mogu formirati niskomolekularne kapljevite kristale




## “Štapićasti” mezogeni





X, Y:



## “Diskasti” mezogeni



Ovisno o orijentaciji štapićastih mezogena u mezofazi razlikuju se:




### Nematički kapljeviti kristali

-mezogeni su orijentirani u istom smjeru, ali u slučajnom poretku

### Smektički kapljeviti kristali

-mezogeni su poredani u paralelne slojeve



### Kolesterički kapljeviti kristali

**1888. Friedrich Reinitzer** (austrijski botaničar):


Derivati kolesterola tale se pri  $145.5^{\circ}\text{C}$  (mlječna kapljevina). Daljnjim zagrijavanjem do  $178.5^{\circ}\text{C}$  nastaje bistra prozirna kapljevina. („dva tališta“)

**1890. Otto Lehmann** identificirao „novo stanje materije“, “kapljevito kristalnu fazu”

“Diskaste” molekule mogu tvoriti



Nematički  
kapljeviti  
kristal




“Kolonski” kapljeviti  
kristal


Podjela:

Liotropni kapljeviti kristali-  
mezofaza u otopini

Termotropni kapljeviti kristali-  
mezofaza u taljevini

# Liotropni kapljeviti kristali






# Termotropni kapljeviti kristali

Čvrsto  
kristalasto  
stanje

Kapljevito  
kristalna faza  
(mezofaza)

Izotropna  
kapljevina




Talište,  $T_m$

Temperatura  
izotropije/bistrenja

## Polimerni kapljeviti kristali / kapljeviti kristalni polimeri

(engl. Liquid crystalline polymers, LCP)

Štapićasti ili diskasti mezogeni mogu biti ugrađeni kao **bočne skupine** glavnog polimernog lanca ili kao **sastavni dijelovi glavnog polimernog lanca**.




Krute makromolekule mogu se razgraditi (degradirati) i prije tališta (prije nastajanja mezofaze).


Stabilnost mezofaze kontrolira se **uvodenjem savitljivih razmaknica** (engl. “spacers”) između mezogenih skupina u glavnom polimernom lancu ili između glavnog lanca i bočnih mezogenih skupina

## Kombinirani kapljeviti kristalni polimeri


-mezogene skupine su i bočne skupine i sastavni dijelovi i glavnog lanca



Mezogene skupine glavnog lanca direktno su povezane




Mezogene skupine glavnog lanca povezane su preko razmakinica




Bočni mezogeni spojeni su na razmakinicu koja je sastavni dio glavnog lanca


## Kapljeviti kristalni dendrimeri




Mezogene skupine u cijelom  
volumenu makromolekule



Dendrimer s terminalnim  
mezogenim skupinama




Smektički kapljeviti kristalni  
polimer



Nematički kapljeviti kristalni polimer


# Liotropni LCP



**Poli(p-fenilen-tereftalamid)**

**Aramidna vlakna, Kevlar, ( DuPont)**  
**Od 1971. u komercijalnoj uporabi.**

- Dobivanje vlakana
- Polimer se otapa u **koncentriranoj sumpornoj kiselini** (20% -tna otopina)  
Polimerne molekule pokazuju **struktturnu sređenost** (orijentaciju) u **kapljevitoj fazi (nematička mezofaza)**



Polimerna otopina se ekstrudira kroz višekanalnu mlaznicu (spinneret) u procesu nazvanom **“predenje iz otopine”**. Pritom dolazi do daljnje orijentacije vlakana. Vlakna se Peru, suše i namataju.

# Uporaba


**Neprobojna odjeća, oklopi brodova i vojnih vozila..  
Tlačne posude**



Stephanie Kwolek and a few products made of Kevlar. Smithsonian photo by Jeff Tinsley.




# Biološki kapljeviti kristali (uključuju liotropnu fazu)




Blamires SJ, et al. 2017.  
 Annu. Rev. Entomol. Gratton. 62:443–60

# Prerada termotropnih LCP

Kapljeviti kristalni polimer




Talina




Klasični kristalasti polimer

Nasumično klupko

Ekstruzija npr.



Čvrsto stanje




Struktura istegnutog lanca

Lamelarna struktura

Naglim hlađenjem taljevine termotropni LCP očvršćuju u obliku **mezogenog stakla**.

Ovisnost viskoznosti termotropnih LCP (s mezogenima u glavnom lancu) o smičnoj brzini



Pad viskoznosti pri visokim smičnim brzinama **zbog orijentacije mezogenih dijelova u smjeru tečenja.**

Proizvodnja/preradba pri nižim tlakovima.

Visoki stupanj orijentacije već u talini.

- Male strukturne promjene tijekom skrutnjavanja
- Naglo hlađenje izratka-orijentacija mezogena se “zamrzava”
- Vlakna paralelnih štapićastih molekula  
“samoojačavajući polimeri”

## Svojstva termotropnih LCP (s mezogenima u glavnom lancu)

Visoka čvrstoća, modul i žilavost u smjeru paralelnom smjeru tečenja.

Malo toplinsko širenje u smjeru paralelnom smjeru tečenja.

Vrlo izražena **anizotropija** svojstava.

Čvrstoća, modul i žilavost niži u smjeru okomitom na smjer tečenja, koeficijent toplinske širljivosti viši u smjeru okomitom na smjer tečenja.

Visoka kemijska stabilnost.

Mala zapaljivost.